


Druhy supravodičů

Existují dva druhy [supravodičů](#), které se liší objemovými vlastnostmi:

1. [supravodič I. druhu](#) - dochází u nich k [Meissnerovu jevu](#), tj. vložíme-li je do [magnetického pole](#) s [magnetickou indukcí](#) \vec{B} , pak uvnitř supravodivého materiálu je $B = 0$. Jedná se převážně o čisté materiály.
2. [supravodič II. druhu](#) - jeho objem je tvořen systémem vláček - normálních (N) a supravodivých (S). Jsou to především slitiny, v nichž je umožněn vznik těchto vláček. Průměr i vzájemná vzdálenost vláček je řádově 10^{-7} m (srovnat s hloubkou vniku u Meissnerova jevu). Díky tomu vnikají [magnetické indukční čáry](#) magnetického pole částečně do materiálu (viz obr. 295) a Meissnerův jev není dokonalý. Příčinou je právě srovnatelná vzájemná vzdálenost a průměr vláček.



Obr. 295